



ARDEX G9 FLEX 2-15

Cementbaserad snabbhärdande flexibel fogmassa

- Speciellt för granitkeramik på balkonger och terrasser
- Snabbt gångbar
- Vatten- och smutsavvisande
- Snabb härdning
- Till fogbredder 2–15 mm



Användningsområde

Används på golv och väggar för fogning av plattor, klinker och mosaik av porslin, kakel, stenplattor, granitkeramik och keramik samt fuktbeständig natursten och betongplattor samt för kakelbeklädda fasader och väggar av glasbetong. Särskilt lämplig för granitkeramik på balkonger och terrasser. För användning inom- och utomhus.

Underlaget

Fogarna ska vara torra, rena och fria från damm, smuts, olja och andra skiljemedel som kan försämra vidhäftningen.

Arbetsätt

Rent, kallt vatten hälls i en ren behållare och pulvret tillsätts under kraftig omrörning tills ett smidigt bruk utan klumpar erhålls.

Blandningsförhållande

12,5 kg pulver : ca 2,4 l vatten

Fogen kan bearbetas i cirka 30 minuter vid 20 °C och ska bearbetas vid en temperatur på minst 5 °C. En högre temperatur förkortar bearbetningstiden och en lägre temperatur förlänger den.

Fogmassan påförs på plattorna med en fogbräda som dras diagonalt över fogarna. Fogmassan har god fyllningsförmåga och fyller lätt ut fogarna. När det första lagret fogmassa har satt sig kan man vid behov påföra ännu ett lager. När fogmassan har stelnat tillräckligt rengörs plattorna med en svamp. Byt vatten ofta. Tvätta tills fogarna är jämna och släta och plattorna rena.

Ifall fogen på plattorna har börjat torka fuktas hela ytan innan själva avtorkningen görs. Eventuella fogrester på plattorna kan sedan enkelt avlägsnas med en blöt svamp. Använd en vanlig blomspruta för att fukta ytan. Då påförs ett jämnt vattenlager på ytan som ska rengöras. Samtidigt undviker man att få för mycket vatten på ytan, och minskar därmed risken för missfärgningar.

Observera

Vid grova och porösa plattor kan rester av fogmassa fastna på ytan. Vi rekommenderar att man gör en testfogning innan den egentliga fogningen påbörjas i dessa fall.

Fukt från underlaget och olika uppsugningsförmåga vid plattornas kanter kan ge upphov till färgskillnader i fogarna. Använd alltid föreskriven vattenmängd för att säkerställa en enhetlig fogfärg. Lämna aldrig kvar vatten ovanpå fogarna i samband med fogningen.



I badbassänger, pooler och andra starkt belastade områden ska fogning utföras med ARDEX WA eller ARDEX RG12 hybridfog. Vid fogning av marmor eller annan fukt känslig natursten ska ARDEX G 10 naturstensfog användas.

Man kan även utföra en provfogning med ARDEX G9S FLEX 2-15 på natursten för att säkerställa att ingen missfärgning uppstår.

Tekniska data

Blandningsförhållande:	2,4 liter vatten till 12,5 kg pulver som motsvarar
Volymdelar:	1 del vatten till 4 delar pulver
Densitet:	1,3 kg/liter
Densitet blandad:	ca 2,1 kg/liter
Förbrukning:	Vid plattor och mosaik med en fogbredd på 3 mm och ett fogdjup på 5 mm 60x60 cm ca 0,10 kg/m ² 15x15 cm ca 0,35 kg/m ² 5x5 cm ca 1,0 kg/m ²
Bearbetningstid:	ca 30 minuter (20°C)
Gångbar:	ca 90 minuter (20°C)
Förpackning:	Säck 12,5 kg
Färg:	Se ARDEX hemsida
Lagring:	Förvaras torrt i ca 12 månader i originalförpackning. Tillverkningsmånad och år är angivna på förpackningen.
Artikelnr:	Se ARDEX hemsida
GTIN-nummer:	Se ARDEX hemsida