

ARDEX WA EPOXIFOGMASSA

ARDEX WA

FOGMASSA

2-15 MM

GOLV/VÄGG

INOM- /UTOMHUS



- TÅL STORA BELASTNINGAR
- HÖG FYLLNADSFÖRMÅGA
- KEMIKALIEBESTÄNDIG
- TAR EJ UPP SMUTS



BYGGVARUBEDÖMNINGEN



PÅ SÄKRA GRUNDER



ARDEX WA

EPOXIFOGMASSA

ARDEX WA är en tvåkomponents fogmassa som finns i färgerna antracit, grå, vit och silvergrå. ARDEX WA används till fogning keramiska plattor, syrafasta klinker, glasmosaik, keramiskmosaik och spaltklinker. ARDEX WA vit fogmassa kan även användas som fästmassa till genomskinlig glasmosaik och porcelanmosaik. ARDEX WA används när cementbaserade fogmassor inte har tillräckligt hög mekanisk och/eller kemisk resistensförmåga t ex slakterier, bryggerier, mejerier, storkök, silos, stall, pooler badanläggningar och biltvättallar.

KEMIKALIEBESTÄNDIGHET

ARDEX WA är efter härdning beständig mot saltlösningar, lut samt ett flertal mineraliska och organiska syror och organiska.

Närmare information hittar du på produktbladet.

FINNS I FÖLJANDE FÄRGER



Vit*



Silvergrå*



Grå*



Antracit*

*Av trycktekniska skäl kan färgåtergivningen avvika.

TEKNISKA DATA:

Blandningsförhållande:	Ges av förpackningsstorlekarna. Förpackningen med härdaren töms i den förpackningen med baspastan.
Densitet:	1,5 kg/liter
Materialförbrukning:	Vid fogbredd på 3 mm och fogdjup på 5 mm Plattor 15 x 15 cm ca 0,30 kg/m ² Plattor 10 x 10 cm ca 0,45 kg m ² Plattor 5 x 5 cm ca 0,90 kg m ²
Bearbetningstid:	ca 60 minuter (20°C)
Läggningstid:	ca 60 minuter (20°C)
Korrigeringsstid:	ca 60 minuter (20°C)
Gångbar:	ca 12 timmar efter fogning (20°C)
Fogning:	golv 12 timmar (20°C) vägg 12 timmar (20°C)
Förpackning:	Hink 4 kg
Lagring:	Förvaras torrt. Se anvisningar på förpackningen.

ARDEX AB

Staffans väg 6A

192 78 Sollentuna

Tel. 08-556 315 50

kundservice@ardex.se

www.ardex.se

Din ARDEX återförsäljare: