

ARDEX X 77 W

MICROTEC FLEXFIX, VITT

ARDEX X 77 W

FLEXFIX

GOLV/VÄGG

INOM-/UTOMHUS

- FÖR KERAMIK MED LÅG VATTENABSORPTION
- UPPFYLLER C2 KRAV ENLIGT EN 12004
- FIBERFÖRSTÄRKT, VITT

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanen märkt byggande



MICROTEC
TECHNOLOGY



M1



CE

PRIMER
FRITT



PÅ SÄKRA GRUNDER



ARDEX X 77 W

MICROTEC FLEXIBELT PLATTSÄTTNINGSBROK

ARDEX X 77 W kan användas på golv och vägg i torra och våta miljöer. ARDEX X 77 W används vid limning av plattor, klinker, granitkeramik, mosaik av glas och porcelan samt limning av lättare isolerings- och fasadplattor. ARDEX X 77 W används på underlag av t ex lättklinkerblock och betong äldre än ca 3 månader (klass 3 BBV:s branschregler), lättbetong, cementputs, kalkcementputs, gips, anhydrit, gipsskivor, simbassänger samt befintliga platt- och klinker-beläggningar. Lämplig för värmegolv.



* jämfört med standardkrav

MICROTEKTEKNIK

Genom användning av speciella råmaterial och belagda fibrer ger den innovativa ARDEX-tekniken MICROTEC en speciell inre hållfasthet i tunnbadsskiktet och en extremt stark bindning mellan underlag och beläggning. Genom murbruksbäddens mycket höga flexibilitet kompenseras skjuvspänningar effektivt och sidospäckningar i fogarna minimeras effektivt.

TEKNISKA DATA:

Blandningsförhållande:	ca 8,4 liter vatten till 20 kg pulver
Volymdelar:	1 del vatten, 2,25 delar pulver
Densitet:	1,0 kg/liter
Densitet (blandad):	ca 1,6 kg/liter
Materialförbrukning:	Vid släta underlag med kvadratisk tandspackel 4x4x4 mm ca 1,5 kg/m ² pulver 6x6x6 mm ca 2,0 kg/m ² pulver 8x8x8 mm ca 2,5 kg/m ² pulver
Bearbetningstid:	ca 3 timmar (20°C)
Läggningstid:	ca 60 minuter från uppblandning (20°C)
Korrigerings- tid:	ca 15-30 minuter (20°C)
Gångbar:	ca 24 timmar (20°C)
Fogbar:	Vägg ca 8 timmar (20°C) Golv ca 24 timmar (20°C)
Vidhäftnings- hållfasthet:	28 dygn (klinker) torr: ca 1,0–2,0 N/mm ² våt: ca 1,0–1,5 N/mm ² växling frost/tö: ca 1,0–1,5 N/mm ²
Förpackning:	Säckar á 20 kg
Lagring:	Förvaras torrt. 12 månader i öppnad förpackning.
Artikelnr:	37260
EAN-nummer:	5703193372606

ARDEX AB

Staffans väg 6A

192 78 Sollentuna

Tel 08-556 315 50

kundservice@ardex.se

www.ardex.se

Din ARDEX återförsäljare: