

pandOMO

PANDOMO® SP-MS

Ytskydd

- Skyddar och förhindrar nedbrytning
- Skapar en sidenmatt golvyta
- Halkhämmande
- Systemprodukt med SP-SL och SP-PS



Användningsområde

PANDOMO® SP-MS är en produkt som i första hand är till för att skydda PANDOMO® FLOOR installationer. PANDOMO® SP-MS är utmärkt till framför allt golv. PANDOMO® SP-MS är en 1-komponents produkt som är lättarbetad. PANDOMO® SP-MS är en ytbehandling till de olika PANDOMO FLOOR programmen. PANDOMO® SP-MS ska i första hand ligga ovanpå SP-SL- eller SP-PS-behandlingar. PANDOMO® SP-MS kan även användas till andra ytor som inte är ARDEX system eller ARDEX produkter men i dessa fall kan inte ARDEX ge någon garanti för funktion och kvalitet då det finns otaliga kombinationer. PANDOMO® SP-MS ska inte användas utomhus eller på permanent fuktiga ytor.

Egenskaper

PANDOMO® SP-MS är en produkt för ytbehandling. PANDOMO® SP-MS skyddar mot smuts och fotavtryck samt gör att ytan blir vattenavvisande vilket förhindrar nedbrytning som orsakas av vatten- eller kloridinträngning. PANDOMO® SP-MS har halkhämmande egenskaper. PANDOMO® SP-MS kan förändra utseendet på ytan och påverka upplevelsen av färgerna, därför rekommenderar ARDEX att prover utförs för att resultatet ska överensstämma med förväntningarna. PANDOMO® SP-MS skapar en sidenmatt yta.

Underlaget

Underlaget ska vara torrt, stabilt, fast, bärkraftigt samt fritt från skiljemedel. Förbered behandlingen med PANDOMO® SP-MS genom att avlägsna damm från porer och ytor genom dammsugning och torrrengöring med mikrofiberutrustning. När PANDOMO® SP-MS ska läggas på SP-SL eller SP-PS måste produkterna vara helt uttorkade. Se produktbladen för de PANDOMO® SP-produkter som är underlag för PANDOMO® SP-MS i det aktuella fallet.

Arbetsätt

PANDOMO® SP-MS påförs utspädd med en gummiraka, fiberpälsmopp eller en mikrofiberbopp. PANDOMO® SP-MS ska alltid påföras från ett håll och framåt i ett moment utan att droppa på obehandlade ytor, detta för att undvika prickar och ränder i ytan. Det ska bli en tunn och jämn film. I innerhörn kan PANDOMO® SP-MS med fördel påföras med en fin lackpensel. PANDOMO® SP-MS ska läggas i minst 2 lager och första lagret ska torka i minst 60 minuter, eller längre om temperaturen är lägre än 20 °C och en luftfuktighet på ca. 60 %.

Under appliceringen bör temperaturen på luften och ytan vara minst +15°C. Torka inte av de delvis torra ytorna igen. Är det nödvändigt att jämna ut pölar ska detta ske innan

behandlingen börjat att torka. Om behandlingen får några dagars torktid innan belastning kommer livslängden att öka.

Säkerhet

Information om säkerhet och bortskaffande:

Läs noggrant säkerhetsdatabladet för PANDOMO® SP-MS.

PANDOMO® SP-MS är endast för kommersiellt bruk.

Produkten och dess verktyg förvaras oåtkomligt för barn.

Använd skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd.

Tekniska data

| | |
|---------------------------|---|
| Innehåll: | Akrylatdispersion |
| GHS/CPL: | EUH208, EUH210, Se säkerhetsdatabladet |
| Densitet: | 1,03 kg/liter |
| pH värde: | Ca 8,5 |
| Arbetstemperatur: | +15 - + 25° C |
| Förbrukning/applikation: | Ca 25 ml/m ² /lager |
| Torktid, Dammtorr: | Ca 30 minuter |
| Torktid, Lätt gångtrafik: | Ca 2 timmar |
| Torktid, Belastningsbar: | Ca 3 - 5 dygn |
| Rengöring: | ARDEX CW |
| Emissioner: | VOC <3% |
| Förpackning: | Dunk 5 Liter |
| Lagring: | Förvaras ca 1 år i oöppnad förpackning. När förpackningen är öppnad ska innehållet förbrukas inom kort. |
| Artikelnummer: | 24884 |
| GTIN/EAN-nummer: | 4024705248846 |